

SWERO

Thermoholz-Öl

Hell

1. Produktbeschreibung

| | |
|--------------------------|---|
| Produktart | Holzöl auf Wasserbasis. Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 ("Sicherheit von Spielzeug") gem. RL 2009/48/EG. |
| Schutzwirkung | Schützt Holzoberflächen vor Verschmutzung und Vergrauung. |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none">• ideal für Thermoholz-Produkte aus Thermo-Kiefer im Außenbereich• wetterbeständig• lasierend• kein Abblättern• mit natürlichen Ölen und Wachsen• gute Penetration ins Holz• feuchtigkeitsregulierend |
| Anwendungsbereich | Geeignet für Holzprodukte aus Thermoholz (insbesondere aus Thermo-Kiefer), wie Terrassenböden, Holzdecks und Holzfassaden, aber auch für Nadel- und Edelhölzer. |
| Farbton | hell |
| Gebindegrößen | 2,5 l |

2. Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Dichte 20 °C | ca. 1,02 g/cm ³ |
| Viskosität 20 °C | ca. 12–13 sec. (DIN 4-mm-Becher) |
| Trocknung | Bei Normklima (23 °C, 50% bei relativer Luftfeuchte nach DIN 50014) Trockenzeit: ca. 12 Stunden bei Normalklima Überarbeitbar: nach ca. 24 Stunden |

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzögern.

3. Erstanstrich

| | |
|-------------------------------------|--|
| Vorbereitung | Neu installierte Terrassenflächen o. ä. sollten vor der Erstbehandlung ca. 4 Wochen abwittern. Danach muss die Fläche mit klarem Wasser und Bürste in Faserrichtung gereinigt werden. Die Oberfläche muss trocken, staub- und fettfrei sein. Das Holz darf maximal 20% Holzfeuchte aufweisen. |
| Verbrauch | Ca. 120 – 160 ml/m ² bei 2 Anstrichen (ca. 60-80 ml/m ² je Anstrich), je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. |
| Anwendungs- verfahren | Streichen |
| Anwendung | SWERO Thermoholz-Öl Hell vor Gebrauch gut aufrühren und unverdünnt anwenden. Mit weichem Pinsel sparsam auftragen (Pfützenbildung vermeiden). Überschüssiges Material abtragen. Wird ein zusätzlicher vorbeugender Schutz gegen Fäulnis- und Bläuebefall gewünscht, ist das Holz vorher – möglichst allseitig – mit einer holzschützenden Grundierung vorzubehandeln. Die Intensität des Farbtones wird durch Untergrundbeschaffenheit, Holzart, Auftragsverfahren und die Holzfeuchte beeinflusst. Nicht unter +15 °C oder über +30 °C verarbeiten (gilt für den Untergrund, SWERO Thermoholz-Öl Hell und Umgebungstemperatur). |
| Anwendungs- empfehlungen | Vor der großflächigen Verarbeitung den Farbton prüfen, wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich. Bis zur vollständigen Trocknung muss die Oberfläche vor Regen geschützt werden. |
| Reinigung der Werkzeuge | Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel. |

4. Folgeanstriche und Pflegeintervalle

Generell hängen Pflegeintervalle von Nutzungsintensität, Verschmutzungsgrad, Bewitterungsintensität, Ausrichtung und Höhenlage der Terrasse ab. Grundsätzlich wird ein einmaliger Pflegeanstrich im Frühjahr empfohlen.

Vor der Pflege sollte die Fläche gründlich mit Wasser und Bürste gereinigt werden. Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit einem Holzreiniger entfernen.

5. Zusammenfassung der häufigsten Anwendungsfehler

- Es wird zu viel Öl aufgetragen, die Poren verschließen sich, es bildet sich ein lackartiger Überzug, die Trocknung verzögert sich massiv.
- Trocknungsintervalle werden nicht beachtet, das Öl wird ungleichmäßig aufgenommen und baut daher ungleichmäßig ab.
- Es wird vor einem Gewitterregen geölt.
- Die Erstabwitterung wird vernachlässigt.
- Der Belag wird vor dem Ölen nicht gründlich gereinigt.

6. Besondere Hinweise zu Umwelt und Sicherheit

| | |
|------------------------------------|---|
| Produktsicherheit | Nähere Informationen zur Kennzeichnung, Transport, Lagerung und Umgang sowie zu Entsorgung/Ökologie können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. |
| Gebrauchs- und Warnhinweise | Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Haut- und Augenkontakt vermeiden, geeignete Schutzkleidung (z. B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille) tragen. Nach der Arbeit Gesicht und Hände sorgfältig mit Wasser und Seife reinigen. |
| Lagerung und Umweltschutz | Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. Nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder über +30 °C lagern. |
| Entsorgung | Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Restentleerte (tropffreie) Gebinde in den Wertstoff-Sammelbehälter geben. |
| EAK/AVV | 08 01 20 – Wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen. |
| VOC-Gehalt | Gemäß Richtlinie 2004/42/EG darf der Maximalwert (VOC-Gehalt) für dieses Produkt ab 2010: 130 g/Liter betragen. Das Produkt hat einen VOC-Gehalt von < 130 g/Liter. |

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Produkte gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In Zweifelsfällen bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.